

Werkzeuge/Flüssigkeiten

- Destilliertes Wasser
- Spiritus
- Application Gel (für PPF)
- mehrere Pump- Sprühflaschen
- Cuttermesser mit 30 grad Klingen
- verschiedene Rakel, geeignet für PU- Folierung
- Heißlufttgebläse
- Dampfreiniger
- Reinigungstücher (fusselfrei)
- Reinigungsknete
- Film On Montagekonzentrat (4-6 Pumpstöße auf 1,5 ltr. dest. Wasser)
- Oberflächenreiniger (Surface Cleaner)

Reinigung der Lackoberfläche

Die Lackoberfläche muss für alle Membrane Produkte ordentlich vorbereitet werden! Zuerst muss die Fläche gründlich gereinigt und vor Schmutz, Fett, Öl, Teer u.s.w. befreit werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen müssen gegebenenfalls chemische Reiniger oder Spiritus- Wassergemisch (80/20) verwendet werden. Diese dürfen natürlich die Lackoberfläche nicht beschädigen. Gegen Problemstellen wie z. B. Flugrost hilft oft die Reinigungsknete.

Wichtige Details vor der Montage

Die Membrane Folien dürfen nicht auf frische lackierte Lackoberflächen