

ZERTIFIZIERTER TEST

	Testbedingungen	Werte
Rollenabmessung	–	1,52 m x 15 m
Materialstärke	Dickenmessung	195 my ±10 %
Dehnbarkeit bis Abriss	ASTMD412	310 %
Dehnbarkeit der Lackschicht	ASTMD412	220 %
Kleber	–	Acrylatkleber, hochtransparent
Anfangsklebkraft	Bei einer Temperatur von 15 bis 25 °C	20 Minuten
Klebkraft	Bei einer Temperatur von 15 bis 25 °C	24 Stunden
Glanzgrad	Glossometer (60°)	60° > 85
Kratzfestigkeit	Auf einer Skala von 1 - 5	5 Punkte
Heilung	Reinigung mit einer Kupferbürste (20 °C) Aussetzung durch heißes Wasser (70 °C)	Bei 25 °C, weniger als 5 Sekunden
Hydrophobe Eigenschaften	Winkel	>100°
Beständigkeit gegen äußere Einwirkung	Auf einer Skala von 1 - 5	4 Punkte
Beständigkeit gegen Motorenöl	Auf einer Skala von 1 - 5	4 Punkte